

## 注 文(モルタル)

セメント量	600kg
砂	1200kg
水	340ℓ
練り上げ	1.0m <sup>3</sup>

重量のみで、配合 練り上げて下さい。

容量保障なしでお願いします。

水量は表面水を計測し、水量を340ℓに合わせて下さい。

・砂の種類等があります。報告書に近づけて下さい。

1本 配合砂の場合は、重量を指定通りに行ってください。

2種類混合の場合は、**砕砂70%、海砂もしくは、川砂を30%**でお願いします。

840kg                      360kg                      計 1200kg

夏は、3m<sup>3</sup>積みで、お願いします。1時間で打設出来る様にして下さい。

練り上がってから 1時間以上たったモルタルに薬材を投入しても、流動性が出来ません。

仮に、8:30分着の場合、2台目は 9:30着、3台目は 10:30 のように注文し、

連絡を 9:00 ・ 10:00 と言うようにし、フレッシュなモルタルを注文して下さい。

・ミキサー車に、一発くんを投入し、**3分**ほど攪拌して下さい。

同封した、テーブルフローで 200mm に設定して下さい。

フロー値を 200mm に設定出来るまで水を加えて調整して下さい。